



PELLICOLA TECNOSOLAR NT20 E PS SR

per uso esterno - antigraffio

PRESTAZIONI OTTICHE SOLARI

ENERGIA SOLARE TOTALE	Vetro singolo 6 mm
Trasmessa	19%
Riflessa	24%
Assorbita	57%
LUCE VISIBILE	
Trasmessa	20%
Riflessa	18%
Riduzione abbaglio	62%
Infrarossi respinti	77%
Ultravioletti respinti	100%
Coefficiente di schermatura	0.37
Fattore solare g	0.32
TOTALE ENERGIA SOLARE RESPINTA	68%

Sistema filtrante conforme al DPR 59/09 Certificazione Energetica degli Edifici: Fattore Solare g (UNI-EN 410) \leq di 0,50.

SPECIFICHE TECNICHE

- Un eccellente filtraggio dei raggi UV che riduce lo sbiadimento di tessuti, mobili e opere d'arte.
- Una eccellente riduzione dell'abbagliamento per ridurre l'affaticamento degli occhi e lavorare più facilmente con gli schermi dei computer.
- Una pellicola per esterni a controllo solare la cui installazione esterna migliora il controllo del calore negli interni degli edifici.

